

SGG MIRASTAR

VIDRIO CON EFECTO ESPEJO A BASE DE CROMO.



INTERIORISMO


SAINT-GOBAIN

SGG MIRASTAR

Vidrio con efecto espejo a base de cromo.

DESCRIPCIÓN

SGG MIRASTAR es un vidrio de capa magnetrónica, obtenido por la deposición de diferentes capas metálicas en condiciones de vacío. Las características especiales de este producto, lo hacen resistente a las degradaciones por el efecto de la condensación y por la acción de productos de limpieza.

SGG MIRASTAR ofrece una gran variedad de aplicaciones, tanto en exterior como en interior:

- Espejo idóneo para separación de ambientes donde se requiere que el vidrio esté templado.
- Al ser templable puede ser sujeto a fijaciones atornilladas.
- Aplicaciones decorativas (puede serigrafarse y esmaltarse).
- Espejo de visión unidireccional, ya que no es totalmente opaco, puede ser utilizado como espejo espía bajo ciertas condiciones de iluminación. Si la habitación del lado de la capa está más oscura, el vidrio produce un efecto espejo en el lado opuesto, haciendo imposible la visión.
- Puede ser utilizado en sistemas de puertas con función de espejo unidireccional.
- Piscinas cubiertas, cuartos de baño, áreas de aseo. Los vidrios MIRASTAR, son una buena opción para condiciones húmedas.
- Centros comerciales y tiendas, separadores de ambientes, muebles, etc.
- Fachadas en revestimientos exteriores, antepechos, etc.



BENEFICIOS

- Templable
- Puede ser serigrafado y esmaltado.
- Actúa como un verdadero espejo.
- Crea sensación de amplitud
- Actúa como espejo espía.
- Alta durabilidad en condiciones de humedad
- Espejos unidireccionales.
- Aplicaciones decorativas.
- Al estar templado brinda seguridad a personas.

APLICACIONES

- Mamparas y cabinas de ducha
- Puertas, mamparas, separadores de espacio
- Mobiliario, puertas de armario
- Espejo de decoración
- Frentes de cocina
- Centros comerciales
- Fachadas

GAMA

DIMENSIÓN ESTÁNDAR:
3.210x 2.25m

ESPESORES:
6mm

(Si se requiere alguna otra especificación, favor de contactar al equipo técnico de Saint-Gobain Glass México).



PRESTACIONES

	Transmisión de Luz LT %	Factor Solar g	Coefficiente de Sombra SC	Selectividad (LT/g)	Reflexión de Luz Externa LRe %	Reflexión de Luz Interna LRi %	Valor U (EN673) W/ m2*K
SGG MIRASTAR	3	0.13	0.15	0.23	54	60	3.9

EN410 (2011-04)





Saint Gobain México, S.A. de C.V.
Av. Nicolás Bravo No. 5,
Parque Industrial Cuautla, C.P. 62741
Xalostoc, Ayala, Morelos, México.
Tel. +52 (735) 35 4 81 00
www.saintgobainglassmexico.com